







S24110 SOTTOFONDO 3967

					
Pennello o rullo 10-20 % Spruzzo o Airless 20-30%	Ø 1,5-1,9 mm 3,5-4 Atm HVLP: 2-2,5 Atm N° mani: 2	60' a 20°C	80-100µ	18h a 20°C	6,5 m ² /l allo spessore di 90 µ secchi

Descrizione

Undercoat

Fondo sintetico monocomponente formulato a base di resine gliceroftaliche. Può essere utilizzato sopra la linea di galleggiamento (opera morta), applicabile sopra stucchi a rasare o primer anticorrosivi prima delle mani di finitura. Il prodotto è sovraverniciabile solo con prodotti monocomponente.

Colore

Bianco

Caratteristiche peculiari

- Buon potere riempitivo.
- Buona carteggiabilità.

Peso specifico (parte A): 1,50 ± 0,05 g/ml

Preparazione del supporto

Primer anticorrosivi monocomponenti o stucchi Stoppani

Carteggiare a secco con carta p 280-320

Vecchie Verniciature

Carteggiatura a secco con carta abrasiva P240-280

Applicazione

A pennello, rullo, airless o spruzzo pneumatico con aerografo convenzionale o HVLP.

Umidità relativa < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura supporto 5 °C > dew point

Preparazione della miscela

Pennello o rullo

S24110	SOTTOFONDO 3967.....A	volume 1000 parti
S70020	DILUENTE 277.....B	100-200 parti

Spruzzo o airless

S24110	SOTTOFONDO 3967.....A	volume 1000 parti
S70110	DILUENTE 6209.....B	200-300 parti

Ø ugello convenzionale e HVLP 1,5-1.9 mm

Pressione: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

N° di mani 2

Spessore consigliato: 80-100µ secchi (n°2 mani a spruzzo da 90µ umidi ciascuna)

Intervallo fra le passate 16 ore a rullo pennello, 60' a spruzzo

Resa teorica mix A 6,5 m² per 1l di miscela allo spessore di 90 µ

Resa teorica mix A +B (a spruzzo) 5,2 m² per 1l di miscela allo spessore di 90 µ

Residuo solido in volume mix A 58.9%

Residuo solido in volume mix a spruzzo A+B 46.7%

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Carteggiabile dopo	36 h	18 h	9 h
Riverniciabile dopo	min. 32 h max. 48 h	min. 16 h max. 24 h	min. 8 h max. 12 h

SCHEDA TECNICA N° S138-I
REV. 03/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu